



COLORIS ET REFERENCES  
FARBEN UND REFERENZEN

Rayures de 8 cm biface par impression, parfaitement superposées.  
Beidseitige Streifen von 8 cm ohne Streifenversatz.

	532-8111
	532-8222
	532-8274
	532-8108
	532-8014
	532-8340

Rayures droit de 14/22 cm avec aspect textile sur l'envers.  
Außenseite Streifen von 14/22 cm mit textiliem Aspekt Rückseite.

	542-1088
	542-1270
	542-1089
	542-1091
	542-1272
	542-1273

Rayures droit de 1,5/8/1,5/19 cm.  
Außenseite Streifen von 1,5/8/1,5/19 cm.


	582-50056
	582-50054
	582-50057
	582-50055
	582-50051
	582-50053
	582-50052
	582-50050
	582-50048
	582-50046
	582-50049
	582-50047

POINTS FORTS / VORTEILE

- > Technique Précontraint Serge Ferrari® unique :
  - **Stabilité dimensionnelle exceptionnelle**
- > Haute résistance aux UV
- > Bonne longévité
- > Excellente résistance à la déchirure
- > *Einzigartige Précontraint-Technologie Serge Ferrari®:*
  - **Ausserordentliche Flächenstabilität**
- > *Hohe UV-Beständigkeit*
- > *Hohe Lebensdauer*
- > *Ausgezeichnete Weiterreissfestigkeit*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE DATEN

	Précontraint 502 stripes	Normes / Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	TER SUISSE
Poids / Gewicht	590 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	180 cm	
Format standard pièce/bobine* Standardformat Stücklängen/ Bobinen*	± 50 ml/± 500 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition / Endbearbeitung	Vernis biface / Beidseitig lackiert	
Réaction au feu Brennverhalten	<b>M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90</b> Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • BS 7837 <b>Classe 1/UNI 9177-87 • VKF 5.3/SN 198898</b> <b>G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701</b> CSFM T19 • <b>Class A/ASTM E84 • CAN ULCS 109</b> <b>1530.3/AS/NZS • SP Method 2205</b>	
Euroclasse / Euroklasse	<b>B-s2, d0/EN 13501-1</b>	
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité / Qualitätsmanagement		ISO 9001



Stabilité dimensionnelle  
Flächenstabilität



Résistance aux UV  
UV-Beständigkeit



Longévité  
Lebensdauer



100% recyclable  
100% recycelbar

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.

\*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.

Bei den angegebenen technischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen vorbehalten.

\*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.

STORES & OMBRAGES  
MARKISEN & BESCHATTUNGEN