



COLORIS ET REFERENCES FARBEN UND REFERENZEN


	502-1013		502-2157
	502-1125		502-2158
	502-1499		502-2159
	502-2012		502-2160
	502-2135		502-2161
	502-2136		502-2162
	502-2137		502-2163
	502-2138		502-2164
	502-2141		502-2165
	502-2144		502-2166
	502-2145		502-2167
	502-2148		502-2168
	502-2149		502-2171
	502-2150		502-2172
	502-2151		502-2173
	502-2152		502-8056
	502-2156		502-8102
	502-8204		502-8341
	502-8255		502-8450
	502-8284		502-8861

POINTS FORTS / VORTEILE

- > Technique Précontraint Serge Ferrari® unique :
 - Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
 - Bonne longévité
- > Haute résistance aux UV
- > **Gamme de coloris très large**
- > **Nouveaux aspects métallisés uniques**
- > *Einzigartige Précontraint-Technologie Serge Ferrari®:*
 - *Ausserordentliche Flächenstabilität*
 - *Hohe Lebensdauer*
- > *Hohe UV-Beständigkeit*
- > **Unübertroffenes Farbangebot**
- > **Neue einzigartige Metallfarben**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	Précontraint 502	Normes / Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	FRANCE
Poids / Gewicht	590 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	180 cm	
Format standard pièce* / Standardformat Stücklängen*	± 50 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) / Reißkraft (Kette/Schuß)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) / Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition / Endbearbeitung	Vernis biface / Beidseitig lackiert	
Réaction au feu / Brennverhalten	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • BS 7837 • Classe 1/UNI 9177-87 VKF 5.3/SN 198898 • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 Class A/ASTM E84 • CAN ULCS 109 • 1530.3/AS/NZS • SP Method 2205 B-s2, d0/EN 13501-1	
Euroclasse / Euroklasse		
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité / Qualitätsmanagement		ISO 9001



Stabilité dimensionnelle
Flächenstabilität



Résistance aux UV
UV-Beständigkeit



Longévité
Lebensdauer



Garantie 5 ans
Warranty 5 years
Garantie 5 Jahre



100% recyclable
100% recycelbar

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. *Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.

Bei den angegebenen technischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen vorbehalten. *Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.